ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 et suiv.

Fond de remplissage isolant à l'eau au pistolet pour l'industrie et le professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Fond de remplissage à l'eau pour l'application au pistolet, de séchage rapide et sans biocides d'excellente élasticité permanente, bon pouvoir garnissant, bon effet isolant contre les substances contenues dans le bois. Hautement anti-polluant grâce au contenu bas de solvants organiques.

Caractéristiques particulières Normes de contrôle



- **Ordonnance français DEVL1104875A** concernant le marquage des produits de vernissage pour le bâtiment relatif leur émission de substances volatiles nocives : A+

Domaines d'utilisation



- Éléments de construction en bois présentant une stabilité dimensionnelle, comme fenêtres en bois, portes d'entrée ou de garage, surtout de bois tendre.

MODE D'EMPLOI

Indications pour l'application

- Remuer bien le produit avant utilisation.
- Une température de produit, d'objet et ambiante de +15ºC minimum est nécessaire.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 à 25 °C à une humidité relative de 40 à 80 %.
- L'effet isolant définitif se développe après séchage pendant la nuit.
- Veuillez respecter nos « **Directives de travail pour le vernissage des éléments de construction à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée**» ainsi que les Normes et Directives pour la construction de fenêtres.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance

Technique d'application



Méthode d'application	Airless	Airless pressurisée (Airmix, Aircoat etc.)
Buse (ø mm)	0,28 ou 0,33	0,28 ou 0,33
Buse (ø inch)	0,011 ou 0,013	0,011 ou 0,013
Angle de pulvérisation (Degré)	20 – 40	20 – 40
Pression de pulvérisation (bar)	80 – 100	80 – 100
Air de pulvérisation (bar)	-	0,5 – 1,5
Diluant	eau	
Consommation par couche (g/m²) [1)]	300 - 350	
Consommation par couche (g/mètre courant)[1)]	150 - 200	
Film humide (µm)	150 - 200	
1) Rendement ajoute de diluant et perte de pulvérisation inclus.		

Le produit est livré prêt à l'application au pistolet.

La forme, la qualité du support et l'humidité du bois influent la consommation/le rendement. Par conséquent des valeurs exactes de consommation/rendement sont seulement possibles en faisant une application d'épreuve auparavant.

Temps de séchage
(à 23 °C et 50 % humidité rél.)

Recouvrable à température ambiante	après env. 4 heures
Recouvrable après séchage forcé 20 min zone d'évaporation 50 min phase de séchage (max. 35°C) 20 min phase de refroidissement	après 90 minutes

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du type de bois, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Eviter le rayonnement direct du soleil (séchage trop rapide).

Une humidité élevée et/ou des températures basses retardent le séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils de travail immédiatement après usage avec de l'eau.

Éliminer les restes secs de peintures avec ADLER Aqua-Cleaner 80080 ou ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (Décapant).

SUPPORT

Type de support

Bois de conifères et bois feuillus conformément aux directives pour la fabrication de fenêtres

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, solide, sans graisse, ni cire, ni poussière de bois.

Humidité de bois

Pièces de construction à stabilité dimensionnelle: 13 % +/- 2 %

	CYCLE DE VERNISSAGE
Fond	**Bois de conifères:** 1 x Aquawood TIG Weiß (Blanc) 51253, 51098, 51061 4 heures de séchage **Bois de conifères et bois de feuillus:** 1 x Aquawood TIG Weiß (Blanc) 51253 ou 51098 4 heures de séchage Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
Ponçage intermédiaire	Après un séchage d'environ 4 heures poncer avec grain 280.
Couche intermédiaire	1 x ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 suiv. Epaisseur du film humide 150 – 200 µm
Ponçage intermédiaire	Si nécessaire, poncer après un séchage d'env. 4 heures avec grain 280.
Finition	1 x ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 ou 1 x ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G 4325. Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
	ENTRETIEN & RENOVATION
Entretien	La solidité dépend de nombreux facteurs. Il s'agit notamment du type d'intempéries, de la protection de la construction, de la sollicitation mécanique et du choix des teintes utilisées. Pour une solidité à long terme, il est nécessaire d'effectuer des travaux d'entretien ponctuels. Pour cela, une maintenance annuelle est conseillée. **Fenêtres:** Nettoyage à l'aide de ADLER Top-Cleaner 51696 et suffisant (en cas de fortes souillures). L'entretien avec ADLER Top-Finish 51697 n'est pas conseillé à cause du risque de la formation de stries. **Portes d'entrée:** Nettoyage à l'aide de ADLER Top-Cleaner 51696 et entretien avec ADLER Door-Finish 51700 dans le paquet ADLER Haustürenpflegeset (Kit d'entretien pour portes d'entrée) 51709. Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
Rénovation	Rénovation avec ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005 et ADLER Varicolor 41201 suiv. ou, en cas de bois devenu gris, avec Pullex Renovier-Grund 50236 suiv. et ADLER Samtalkyd 52351 suiv. ou Pullex Color 50530 suiv. Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

	INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement	6 kg, 32 kg, 150-kg.
Teintes/Degrés de brillance	Weiß (Blanc) 41002 – Teintes spéciales à demande
Produits complémentaires	Aquawood TIG Weiß (Blanc) 51253 suiv. Aquawood TIG Weiß (Blanc) 51061 Aquawood TIG Weiß (Blanc) 51098 ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G 4325 ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER Top-Cleaner 51696 ADLER Door-Finish 51700 ADLER Haustürenpflegeset 51709 ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005 ADLER Varicolor 41201 suiv. ADLER Samtalkyd 52351 suiv. Pullex Color 50530 suiv. Pullex Renovier-Grund 50236 suiv.
	AUTRES INDICATIONS
Durabilité/Stockage 	1 an minimum, dans emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30° C).
Données techniques	Contenu VOC — Valeur limite UE pour ADLER Acryl-Spritzfüller (Cat. A/d): 130 g/l (2010). ADLER Acryl-Spritzfüller contient au maximum 50 g/l COV.
Données techniques de sécurité	Veuillez respecter nos Directives pour l'utilisation des produits pour la protection du bois et la correspondante Fiche des données de sécurité ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com.**